




PLC PROLINE ROAD

ROAD

Pintura fotoluminiscente de carretera. Pintura vial de aplicación universal para carreteras y caminos en los colores amarillo verdoso y azul claro, aplicación exterior, Adecuado para aplicación en adhesivo PLC, libre de solventes y plastificantes y respetuoso con el medio ambiente, excelente tiempo de posluminiscencia y deslizamiento. Resistentes según las normas legales.

APLICACIÓN	Hormigón, asfalto y piedra.
PROCESAMIENTO	Bien procesable con equipo de pulverización, brocha, rodillo en la capa inferior Adhesivo PLC. Infiltrarse con agente esparcidor luminiscente PLC Nightviewbeads.
AJUSTE DE MATERIALES	Listo para usar. Revuelva bien. Diluible hasta un 5% con agua según el sustrato.
COLOR	Yellowgreen y azul claro. Además de colores a medida.
PRESENTACIÓN	4KG, 8KG, 16KG, >16KG
MEDIO DE USO	0,75 KG / m2 con un espesor promedio de capa de 225 micrones.
HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA	Inmediatamente después del uso con agua, opcionalmente con agente de enjuague para equipos de pulverización.
TIEMPO DE SECADO	Se puede pintar después de aprox. 120 minutos. Las influencias del clima cambian el secado medio.
ALMACENAMIENTO	En su empaque original adecuado para almacenamiento de +5 a + 30dg. Celsius por aprox. 9 meses.
RENDIMIENTO	Resplandor de 5,3 cd / 1 min y 0,002 cd / 11989 min según DIN-67510. Estos valores son igual a una luz perceptible para el ojo humano en la oscuridad absoluta de 12 horas.
RESISTENCIA AL RAYO ATENCIÓN ESPECIAL	R13 según DIN-51130.
	Consulte también la Información técnica y la Hoja de datos de seguridad, póngase en contacto con su distribuidor.



4KG

8KG

16KG

PLC PROLINE



Solar Powered Lighting Output